

Betong 3

FIN

FROSTBESTÄNDIG

PUMPBAR

STANDARDCEMENT

Betong 3 kan användas till de flesta typer av gjutningar. Produkten är pumpbar.

Användningsområde

Pumpbar betong för diverse gjutningar och lagningar i skikt om 12–100 mm. Produkten har hög vidhäftning mot underlaget, samt är frostbeständig och diffusionsöppen dvs. att fukt kan tränga ut genom lagningen, men vatten kan inte tränga in.

Förbehandling

För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10–25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Lös och porös betong, karbonatiserad betong i anslutning till ingjutnings- och armeringsjärn samt betong med hög kloridhalt ska avlägsnas. För övrigt ska underlaget vara rent och fritt från damm, cementskud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta och glättiga ytor ruggas upp. Den rengjorda ytan behandlas med Slamma/Korrosionsskydd vått i vått för maximal vidhäftning. Förvattna sedan innan gjutningen påbörjas.


Blandning

Torrpulvret blandas med 1,8–2,4 liter vatten (9–12 %) per 20 kg säck. Blandningen utförs i tvångsblandare i ca 5 minuter. Bruket blandas till en homogen massa. Den färdigblandade massan är pumpbar.


Vattenbehov

**1,8–2,4 liter/20 kg**


Blandningstid

**ca 5 min**

Användningstid

**ca 60 min**

Spackelskikt 1

**12–100 mm**

Eftervattning

**72 tim**

Betong 3

FIN

FROSTBESTÄNDIG

PUMPBAR

STANDARDCEMENT

Betong 3 kan användas till de flesta typer av gjutningar. Produkten är pumpbar.

Applicering

Fyll formarna med det färdigblandade bruket. Täta nedstick ska göras med vibratorstav. Vid horisontella gjutningar kan vibrobrygga användas. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vankrats eller frångåtts av användaren.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda omedelbart nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Täck in den eftervattnade ytan med plast.

Förvaring av förpackning

Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i öppen originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i öppen originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avlopps nätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

15 oktober 2025



Betong 3

FIN

FROSTBESTÄNDIG

PUMPBAR

STANDARDCEMENT

Betong 3 kan användas till de flesta typer av gjutningar. Produkten är pumpbar.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Betong 3

FIN

FROSTBESTÄNDIG

PUMPBAR

STANDARDCEMENT

Betong 3 kan användas till de flesta typer av gjutningar. Produkten är pumpbar.

Produktspecifikation

Bindemedel	Standardcement
Spackelskikt 1	12–100 mm
Kornstorlek	≤ 3 mm
Lufthalt	ca 6 %
Vattenbehov	1,8–2,4 liter/20 kg
Materialåtgång	ca 2 kg/m ² /mm
Arbetstemperatur	10–25 °C
Förvattning	ja
Blandningstid	ca 5 min
Användningstid	ca 60 min
Börjar härda	ca 6 tim
Eftervattning	72 tim
Färg	grå