Product sheet

CM 630

STØVREDUSERT LETTVEKT PUMPBAR

CM 630 EPS Lettmasse er et gulvprodukt basert på sement og EPS.

Bruksområde

Produktet er beregnet for utlegging på trebjelkelag og faste underlag.

Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

Vannbehov



7–8,5 l/50 liter

Arbeidstemperatur



10–25 °C

Gangbart



20–30 tim

Værbeskyttelse



Product sheet

CM 630

STØVREDUSERT LETTVEKT PUMPBAR

CM 630 EPS Lettmasse er et gulvprodukt basert på sement og EPS.

Produktspesifikasjon	
Fylllag 1	15–500 mm (fast förankring), 30-500 mm vid flytande konstruktion
Materialforbruk	1 säck = ca 46 liter (blandat med vatten)
Tørr romvekt	350 kg/m³
Vannbehov	7–8,5 l/50 liter
Arbeidstemperatur	10–25 °C
Brukbar	ca 1 tim
Gangbart	20–30 tim
Vannskadestabil	Ja
Hevelse ved pumping	< 15 %
Trykkfasthetsklasse	3,0 MPa utan toppbeläggning, 5,0 MPa med toppbeläggning
Brannklasse	Bfl-s1
Verdi for termisk ledningsevne	0,1322 W / (mK)