

STØVREDUSERT

LETTVEKT

PUMPBAR



CM 630 EPS Lettmasse er et gulvprodukt basert på sement og EPS.

## Bruksområde

Produktet er beregnet for utlegging på trebjelkelag og faste underlag.

## Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

### Vannbehov



7–8,5 l/50 liter

### Arbeidstemperatur



10–25 °C

### Gangbart



20–30 tim

### Værbeskyttelse



STØVREDUSERT

LETTVEKT

PUMPBAR



CM 630 EPS Lettmasse er et gulvprodukt basert på sement og EPS.

### Produktspesifikasjon

Miljø	innendørs
Underlag	betong, trabjalklag, lettbetong, keramikk, homogen-pvc, tre, gulvgips
Fylllag 1	15–500 mm (fast förankring), 30-500 mm vid flytande konstruktion
Materialforbruk	1 säck = ca 46 liter (blandat med vatten)
Tørr romvekt	350 kg/m <sup>3</sup>
Vannbehov	7–8,5 l/50 liter
Arbeidstemperatur	10–25 °C
Brukbar	ca 1 tim
Gangbart	20–30 tim
Vannskadestabil	Ja
Hevelse ved pumping	< 15 %
Trykkfasthetsklasse	3,0 MPa utan toppbelägning, 5,0 MPa med toppbelägning
Brannklasse	Bfl-s1
Verdi for termisk ledningsevne	0,1322 W / (mK)