

Combifix

FIN

STANDARDCEMENT

Combifix används för utjämning och lagningar av mindre hål. Produkten är spik- och skruvbar.

Användningsområde

Spacklet används till lagningar i tak och på vägg där hållfasthetskraven är begränsade. Produkten används inomhus på underlag av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor, PVC m.m. Den kan även användas på golv där slitage och tryckbelastningar är begränsade.

Förbehandling

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10–25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta eller glättade ytor kan behöva primas för maximal vidhäftning. Torra och starkt sugande gjutställen förvattnas.

Blandning

Torrpulvret blandas med 1,2 liter vatten per 3 kg säck. Blandningen utförs med bormaskin och visp i ca 3–4 minuter. Spacklet blandas till en homogen massa.


Applicering

Spacklet påförs med murslev eller spackel. Läggs i skiktthocklekar om 1–15 mm, i hål upp till 50 mm. Vid lagningar tjockare än 15 mm påförs Combifix i flera skikt. Arbeta in spacklet grundligt på de ytor som ska lagas. Därefter kan ytan fyllas eller borstas till önskad struktur. Lagningen kan kantskäras med murslev eller kniv efter ca 1 timme. Spackel som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.


Vattenbehov

**1,2-1,4 liter/3 kg**


Blandningstid

**3–4 min**

Användningstid

**ca 60 min**

Spackelskikt 1

**1–15 mm, i hål upp till 50 mm**

Combifix

FIN

STANDARDCEMENT

Combifix används för utjämning och lagningar av mindre hål. Produkten är spik- och skruvbar.

Efterbehandling och uttorkning

Produkten är spik- och skruvbar efter tre dygn.

Förvaring av förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i öppen originalförpackning från tillverkningsdatum.

Tillverkningsdatumet anges på förpackningen.

Produkten levereras i säckar om 3 kg.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avlopps nätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Combifix

FIN

STANDARDCEMENT

Combifix används för utjämning och lagningar av mindre hål. Produkten är spik- och skruvbar.

Produktspecifikation

Bindemedel	Standardcement
Spackelskikt 1	1–15 mm, i hål upp till 50 mm
Kornstorlek	< 0,30 mm
Lufthalt	ca 10 %
Vattenbehov	1,2-1,4 liter/3 kg
Materialåtgång	ca 0,6 kg/m ² /mm
Arbetstemperatur	10–25 °C
Förvattning	ja
Blandningstid	3–4 min
Användningstid	ca 60 min
Börjar härda	ca 4 tim
Färg	vit