

FIN

STANDARDSEMENT

Combifix benyttes til utflasking, sparkling og reperaturer av mindre og større hull. Produktet er spiker- og skrubar.

Bruksområde

Sparklet brukes til reparasjon i tak og på vegger der slitasje, trykkbelastninger og styrkekrav er begrenset. Produktet brukes innendørs på underlag av betong, lettbetong, puss, gipsplater, sponplater, PVC m.m. Kan også anvendes på gulv som har lett gangtrafikk/slitasje og belastninger.

Forarbeid

For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10 og 25 °C. Oppbevar tørrmørtel og annet materiale slik at det holder over 10 °C før bruk. Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre god vedheft. Slette og glatte flater skal alltid primes for maksimal heft. Tørre og sterkt sugende underlag forvannes.

Blanding

Tørrpulveret blandes med 1,2-1,4 liter vann per sekk på 3 kg. Blandingen utføres med med en drill og visp i ca 3-4 minutter. Sparklet blandes til en homogen masse.

Legging

Påfør mørtelen med sparkel. Combifix påføres i lag på 1-15 mm. Ved tykkere lag enn 50 mm påføres Combifix i flere lag. Hull opptil 15 mm kan sparkles i ett lag. Arbeid Combifix grundig inn i flaten som skal repareres, dra av overskytende masse. Deretter kan flaten filses eller kastes. Reparete flater kantskjæres med en kniv etter ca. 1 time. Mørtel som har begynt å tørke må ikke blandes ut med mer vann, men må kastes.


Etterbehandling og tørking

Combifix er skrue og spiker fast. etter tre døgn.


Vannbehov

**1,2-1,4 liter/3 kg**


Blandetid

**3-4 min**

Brukstid

**ca 60 min**

Fylllag 1

**1-15 mm, hull opptil 50 mm**

Værbeskyttelse



FIN

STANDARDSEMENT

Combifix benyttes til utflasking, sparkling og reperaturer av mindre og større hull. Produktet er spiker- og skrubar.

Lagring og emballasje

Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 3 kg.

Sikkerhetsinstrukser og restprodukter

Plastsekk: Tomme, rensede sekker kan leveres inn til gjenvinning. Papirsekk: Tomme emballasjer sorteres som restavfall. Tørt pulver som blir til overs kan brukes på nytt dersom det lagres riktig. Herdet materiale deponeres som byggavfall. Produktet må ikke havne i avløpssystemet. Sementen som inngår i produktet er kromatredusert.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av produktark finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

FIN

STANDARDSEMENT

Combifix benyttes til utflasking, sparkling og reparasjoner av mindre og større hull. Produktet er spiker- og skrubar.

Produktspesifikasjon

Bindemedel	Standardsement
Fylllag 1	1–15 mm, hull opptil 50 mm
Kornstørrelse	≤ 0,30 mm
Lufthalt	ca 10 %
Vannbehov	1,2-1,4 liter/3 kg
Materialforbruk	ca 0,6 kg/m ² /mm
Arbeidstemperatur	10–25 °C
Förvattning	ja
Blandetid	3–4 min
Brukstid	ca 60 min
Begynner å stivne	ca 4 timer
Maling	vit
Trykkfasthetsklasse	ca 7 MPa
Vannsementtall	1,5
Frostbestandighet	Nei