

Combitherm B (CS III)



B-BRUK (CS III)

FIBERFÖRSTARKT

PUMPBART

Combitherm är ett torrbruk i putsbruksklass B (CS III) med vattenavvisande egenskaper i härdat tillstånd. Produkten är fiberförstärkt

Förbehandling

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 °C före användning. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande underlag förfuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridarmunstycke. Vid pumpning med putsspruta ska funktionstest utföras före putsstart, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden.

Blandning

Torrpulvret blandas maskinellt ca 6 minuter i planblandare med ca 3 liter vatten (15 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 13 liter färdigt bruk. Bruket går även att blanda i vissa genomströmningsblandare. Vid användning av genomströmningsblandare ska bruk med specialtillsats beställas.

Applicering


Putsbruket är avsett att appliceras med putsspruta som har en slangdiameter med Ø 25–32 mm. Vid mindre arbeten dras bruket på för hand med verktyg av stål. Applicering sker i två omgångar vått i vått med en glasfiberarmering mellan påslagen upp till en total tjocklek på 8–15 mm. Putsytan bearbetas med filtbräda, spikbräda alternativt slammning med borste beroende på slutresultat. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Vattenbehov




ca 15 %

Blandningstid



ca 6 min

Användningstid



ca 2 tim

Väderskydd



B-BRUK (CS III)

FIBERFÖRSTARKT

PUMPBART

Combitherm är ett torrbruk i putsbruksklass B (CS III) med vattenavvisande egenskaper i härdat tillstånd. Produkten är fiberförstärkt

Efterbehandling och uttorkning

Combitherm B ska alltid grundas med pigmenterad grundfärg alternativt primer av samma typ som ytbehandlingen. Putsen ska vara helt genomtorr och härdad innan ytputs/färgning påbörjas. Combitherm B ytbehandlas med silikatputs, dispersionsputs, silikonhartzputs, silikatfärg, dispersionsfärg eller silikonhartzfärg. Vid annan ytbehandling måste vidhäftningstest utföras för att avgöra lämpligheten med produktvalet. Skydda alltid färdig arbetsyta under minst 3 dygn mot temperatur under 5 °C, direkt solsken, regn eller stark blåst.

Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avloppsnätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Combitherm B (CS III)



B-BRUK (CS III)

FIBERFÖRSTARKT

PUMPBART

Combitherm är ett torrbruk i putsbruksklass B (CS III) med vattenavvisande egenskaper i härdat tillstånd. Produkten är fiberförstärkt

Friskrivningsklausul

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

Combitherm B (CS III)



B-BRUK (CS III)

FIBERFÖRSTARKT

PUMPBART

Combitherm är ett torrbruk i putsbruksklass B (CS III) med vattenavvisande egenskaper i härdat tillstånd. Produkten är fiberförstärkt

Produktspecifikation

Bindemedel	Cement
Tjocklek per påslag	8–15 mm
Kornstorlek	≤ 1 mm
Lufthalt	ca 20 %
Vattenbehov	ca 15 %
Materialåtgång	ca 1,6 kg/m ² /mm
Arbetstemperatur	5–30 °C
Förvattning	ja
Blandningstid	ca 6 min
Användningstid	ca 2 tim
Börjar härda	ca 4 tim
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 3,5–7 MPa
Densitet Härdat	ca 1600 kg/m ³
Tryckhållfasthetsklass	CS III (enl. EN 998-1)
Brandklass	A1 (enl. EN 998-1)
Beständighet mot frost	God (enl. EN 998-1)
Kapillär vattenabsorption	W 2 (enl. EN 998-1)