

**MURNING**

Torrbruk för murning av eldstäder, rökrör m.m.

## Användningsområde

Eldfast bruk är ett cementbaserat torrbruk för murning av eldstäder, inmurning av rökrör, putsning av brandväggar m.m.

## Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, fett eller andra lösa partiklar som kan förhindra vidhäftningen. Sugande ytor vattnas men det får inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket påföres.

## Blandning

Häll först vatten i blandningskärl och därefter Eldfast bruk. Små mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas med borrmaskinsvisp, alternativt i bruksblandare. Ta högst 0,72 liter vatten till 4,5 kg bruk. Blanda i ca 2 min tills massan är jämn och klumpfri. 1,73 kilo bruk ger ca 1 liter färdig massa.

## Applicering

Eldfast bruk påförs med murslev, stål- eller träspackel. Normal fogtjocklek vid eldfast murning är ca 5 mm. Tunna fogar rekommenderas i själva eldstaden. Vid putsning är minsta skiktjocklek 15 mm. Blandad massa måste användas inom en timme. Späd inte med mer vatten när bruket börjar styvna. Påför inte bruket vid temperatur under +6 °C.

Eldfast bruk påförs med murslev, stål- eller träspackel. Normal fogtjocklek vid eldfast murning är ca 5 mm. Tunna fogar rekommenderas i själva eldstaden. Vid putsning är minsta skiktjocklek 15 mm. Blandad massa måste användas inom en timme. Späd inte med mer vatten när bruket börjar styvna. Påför inte bruket vid temperatur under +6 °C.

## Efterbehandling och uttorkning


Eldfast bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Verktygen rengörs med vatten direkt efter användning.

### Vattenbehov



0,72 l/4,5 kg

### Blandningstid



ca 2 min

### Väderskydd



## MURNING

Torrbruk för murning av eldstäder, rökrör m.m.

### Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 4,5 kg.

### Skyddsanvisning och restprodukter

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

### Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på [www.combimix.se](http://www.combimix.se). Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

### Friskrivningsklausul

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

# Eldfast bruk

**MURNING**

Torrbruk för murning av eldstäder, rökrör m.m.

**Produktspecifikation**

Vattenbehov	0,72 l/4,5 kg
Blandningstid	ca 2 min
Användningstid	ca 1 tim
Börjar härda	1 tim