



### Produktbeskrivning

Torrbruk för murning av eldstäder, rökrör m.m.

### Användningsområde

Eldfast bruk är ett cementbaserat torrbruk för murning av eldstäder och inmurning av rökrör, putsning av brandväggar m.m.

### Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, fett eller andra lösa partiklar som kan förhindra vidhäftningen. Sugande ytor vattnas men det får inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket påföres.

### Blandning

Häll först vatten i blandningskärl och därefter Eldfast bruk. Små mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas med bormaskinsvisp, alternativt i bruksblandare. Ta högst 1,4 liter vatten till 4,5 kg bruk. Blanda i ca 2 min tills massan är jämn och klumpfri. 1 kilo bruk ger ca 0,8 liter färdig massa.

### Applicering

Eldfast bruk påförs med murslev, stål- eller träspackel. Normal fogtjocklek vid eldfast murning är ca 5 mm. Tunna fogar rekommenderas i själva eldstaden. Minsta skiktthjocklek är 15 mm. Blandad massa måste användas inom en timme. Späd inte med mer vatten när bruket börjar styvna. Påför inte bruket vid temperatur under +6 °C.

### Efterbehandling och uttorkning

Eldfast bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Verktygen rengörs med vatten direkt efter användning.

### Lagringstid och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 24 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 4,5 kg.

### Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

### Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på [www.combimix.se](http://www.combimix.se). Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

### Övriga egenskaper

Bindemedel	Cement
Vattenbehov	1,4 liter / 4,5 kg säck
Användningstid 20 °C	ca 1 tim
Börjar hårdna	1 tim
Fogtjocklek (murning)	ca 5 mm
Tjocklek per påslag (putsning)	minst 15 mm

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.