

# Färgat Murbruk M2,5



FÄRGAT

M2,5

Pigmenterat murbruk baserat på murcement för vanliga murningsarbeten i murbruksklass M2,5 (B). Produkten finns i 8 standardkulörer. Produkten är baserad på natursand.

## Användningsområde

För murning av tegel. Kan användas under och över marknivå, både inom- och utomhus.

## Förbehandling

Murstenarna ska vara torra. Vid behov rengör med murtvätt. Syratvättning får inte ske utan att murstenstillverkaren rådfrågas. Kontrollera murstenarnas uppsugningsförmåga. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.

## Blandning

Produkten blandas maskinellt 7–10 minuter i tvångsblandare eller 3–4 minuter i snabbgående blandare. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter. Torrpulvret blandas med ca 3 liter vatten (ca 15 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av genomströmningsblandare ska bruk med specialtillsats beställas.

## Applicering

Mura med fyllda fogar, stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt uttorkat. För god täthet ska fogarna fyllas helt med bruk. Bruket appliceras för hand. Arbeta inte med för blött bruk. Bruk som börjar hårdna ska kasseras.

## Efterbehandling och uttorkning


Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 5 °C, sol, regn och stark blåst. Väderskydda mot för snabb uttorkning.

### Vattenbehov




ca 15 %

### Blandningstid




7–15 min

### Användningstid



ca 2 tim

### Fogtjocklek



10–12 mm

### Väderskydd



# Färgat Murbruk M2,5



FÄRGAT

M2,5

Pigmenterat murbruk baserat på murcement för vanliga murningsarbeten i murbruksklass M2,5 (B). Produkten finns i 8 standardkulörer. Produkten är baserad på natursand.

## Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

## Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avloppsnätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

## Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på [www.combimix.se](http://www.combimix.se). Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

## Friskrivningsklausul

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

# Färgat Murbruk M2,5



FÄRGAT

M2,5

Pigmenterat murbruk baserat på murcement för vanliga murningsarbeten i murbruksklass M2,5 (B). Produkten finns i 8 standardkulörer. Produkten är baserad på natursand.

## Produktspecifikation

Bindemedel	Cement
Fogtjocklek	10–12 mm
Kornstorlek	≤ 3 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vattenbehov	ca 15 %
Materialåtgång	ca 70 kg/m <sup>2</sup>
Arbetstemperatur	5–30 °C
Blandningstid	7–15 min
Användningstid	ca 2 tim
Börjar härda	ca 4 tim
Eftervattning	72 tim
Densitet Härdad	1650 kg/m <sup>3</sup>
Tryckhållfasthetsklass	M2,5 (enl. EN 998-2)
Kloridinnehåll	< 0,1 % (enl. EN 998-2)
Skjuvhållfasthet	> 0,15 N/mm <sup>2</sup> (enl. EN 998-2)
Brandklass	A1 (enl. EN 998-2)
Beständighet mot frost	God (enl. EN 998-2)
Kapillär vattenabsorption	≤ 0,4 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> ) (enl. EN 998-2)