

FIN

FROSTBESTÄNDIG

PORTLANDCEMENT

Finbetong kan användas till de flesta typer av gjutningar.

Användningsområde

Används vid gjutningar av plintar, pelare, stödmurar, trappor, väggar, husgrunder, bjälklag och lagningar. Betongen ger god frostbeständighet. Produkten används i skiktjocklekar mellan 25–100 mm.

Förbehandling

För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10-25°C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10°C före användning. Vid lägre temperatur än 5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5°C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta och glättiga ytor ruggas upp och slammas vid behov. Förvattna innan gjutningen påbörjas. Det får inte förekomma fritt vatten i gjutformen. Aluminium får inte gutas in. Förzinkat ingjutningsgods ska skyddsmålas i den del som ska gutas in.

Blandning

Torrpulvret blandas med 2,1–2,4 (10,5–12%) liter vatten per 20 kg säck. Blandningen utförs i tvångsblandare eller frifallsblandare i ca 3–7 minuter, alternativt med en bormaskin och visp. Bruket blandas till en homogen massa. Används produkten med mer vatten än rekommenderat erhålls lägre hållfasthet och risk för separation samt krympning. Behövs lättflytande konsistens rekommenderas Reparationsbetong. Använd den färdigblandade massan inom ca 1 timme.

Applicering


Fyll formen med det färdigblandade bruket. Arbeta från ett håll så att det inte bildas några luftfickor. Vibrera sparsamt. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Vattenbehov




2,1–2,4 liter/20 kg

Blandningstid




3–7 min

Användningstid



ca 1 tim

Spackelskikt



25–100 mm

Eftervattning



72 tim

Väderskydd



FIN

FROSTBESTÄNDIG

PORTLANDCEMENT

Finbetong kan användas till de flesta typer av gjutningar.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda omedelbart nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark bläst. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark bläst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Tunnare betongskikt är känsligare och kräver noggrannare efterbehandling. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material. Täck in den eftervattnade ytan med plast. Betongytan får inte utsättas för frost innan hållfastheten uppnått 5 MPa.

Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avloppsnätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Finbetong



FIN

FROSTBESTÄNDIG

PORTLANDCEMENT

Finbetong kan användas till de flesta typer av gjutningar.

Friskrivningsklausul

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

FIN

FROSTBESTÄNDIG

PORTLANDCEMENT

Finbetong kan användas till de flesta typer av gjutningar.

Produktspecifikation

Bindemedel	Portlandcement
Spackelskikt	25–100 mm
Kornstorlek	≤ 6 mm
Lufthalt	ca 5%
Vattenbehov	2,1–2,4 liter/20 kg
Materialåtgång	ca 2 kg/m ² /mm
Arbetstemperatur	10–25 °C
Förvattning	ja
Blandningstid	3–7 min
Användningstid	ca 1 tim
Börjar härda	ca 4 tim
Eftervattning	72 tim
Färg	grå
Tryckhållfasthetsklass	C32/40
Vattencementtal	ca 0,50
Beständighet mot frost	God