

FORMBAR

KRYMPFRI

SPRICKFRI

INOMHUS

Kan användas på de flesta underlag. Spricker ej och krymper ej. Är brandsäker. För inomhusbruk. Pumpbar.

Användningsområde

Invändig putsning av tak och väggar, putslagning, lagning och limning av gipsskivor. Brandtätning av rör genomföringar. Gipsputs Elite är godkänt av Swedcert för användning i våtrum och är även brandskyddsklassad.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, rent och dammfritt. På målade ytor, t.ex. kakel, slät betong, stål och asfalt används Elite Gipsputs primer.

Blandning

Håll alltid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Blandas med bruksvisp. Blanda till lämplig konsistens: ca. 0,6 l vatten per kg gipsputs.

Applicering

Gipsputs Elite appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin. Gipsputs Elite kan läggas på i ett enda lager från 2-3 mm upp till 60 mm.

Friskrivningsklausul

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

FORMBAR

KRYMPFRI

SPRICKFRI

INOMHUS

Kan användas på de flesta underlag. Spricker ej och krymper ej. Är brandsäker. För inomhusbruk. Pumpbar.

Produktspecifikation

Kornstorlek	0-1,4 mm
Materialåtgång	12-14 kg/m ² /cm
Densitet	800 kg/m ³
Tryckhållfasthet	2,6-3,5 N/mm ²
Draghållfasthet	1,2-1,4 N/mm ²
Lagerhållning	ca. 6 mån. torrt