

Tørrmørtel til muring av ildfaste stein- og skorsteinskanaler m.m.

Bruksområde

Ildfast mørtel er en sementbasert tørrmørtel for muring av ildsteder, innmuring av røykrør, pussing av brannmurer m.m.

Forarbeid

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan starte. Sugende overflater vannes, men det må ikke være vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Blanding

Hell vann i blandekaret og deretter Ildfast mørtel. Små mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drillvisp eller i mørtelblander. Max. 0,72 liter vann till 4,5 kg mørtel. Mørtel blandes ca 2 min til en klumpfri masse. 1,73 kilo mørtel gir ca. 1 liter ferdig masse.

Legging

Mørtel legges ut eller påføres med murskje, stål- eller tresparkel. Normal fugetykkelse ved ildfast muring er ca. 5 mm. Tynne fuger anbefales i selve ildstedet. Minste tykkelse pr. påføring til pussarbeider er 15 mm. Blandet masse må brukes innen 1 timer, avhengig av temperaturen. Det skal ikke tilsettes mer vann i mørtelen når den begynner å stivne. Ikke påfør mørtelen ved temperaturer under 6 °C.

Etterbehandling og tørking

Ildfast mørtel bør herdes noen døgn før ildstedet tas i bruk. Redskap rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Lagring og emballasje

Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 1 år fra produksjonsdatoen.

Ansvarsfraskrivelse


pdf-disclaimer

Vannbehov



0,72 l/4,5 kg

Blandetid



ca 2 min

Værbeskyttelse



Ildfast mørtel



Tørrmørtel til muring av ildfaste stein- og skorsteinskanaler m.m.

Ildfast mørtel



Tørrmørtel til muring av ildfaste stein- og skorsteinskanaler m.m.

Produktspesifikasjon

Vannbehov	0,72 l/4,5 kg
Blandetid	ca 2 min
Brukstid	ca 1 tim
Begynner å stivne	1 tim