

KC-BASERAD

MATT

KC-färg är en mineralisk färg baserad på släckt kalk och vitcement med dolomit som fyllnadsmedel.

Användningsområde

Produkten är avsedd för målning inom- och utomhus på KC-puts i styrkeklass C (CS II) och D (CS I) samt på vissa typer av hydraulisk kalkputs i utsatta lägen. Används med fördel såväl vid renovering som vid nyproduktion.

Förbehandling

Ny Puts: Oftast behövs inget förarbete, borsta bara bort lösa korn. Äldre, tidigare obehandlad puts: Rengör från smuts, sot och alger. Om nödvändigt, använd algtvätt. Ytor tidigare målade med kalkfärg: Avlägsna alla eventuella lösa färgrester samt smuts och alger. Rengöringen utförs genom borstning med stålborste eller med lättblästring/ lågtrycksvåtblästring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas. Putslagningar innan målning: Eventuella putslagningar utförs med bruk lika befintligt och med likvärdig struktur i god tid innan målning. Lagningar bör förstrykas så att de uppnår ett utseende likt omgivande ytor.

Blandning

KC-färg är efter maskinell uppvispning med rent vatten och svällning i ca 15 min, klar för användning. Omrörning ska ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent. Blandad färg måste användas inom två timmar efter tillredning.

Applicering

Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden ska vara lätt fuktig vid utförandet. Lagom förvattning är när appliceringen är lätt att utföra utan rinning. Även under arbetets gång ska underlaget fuktas i sådan omfattning att färgen går lätt att applicera och inga penselspår eller tjocka skikt finns i den färdiga målningen. Detta gäller både vid första och efterföljande strykningar. KC-färg appliceras tunt med en mjuk kalkborste/plafondpensel genom krysstrykning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs normalt två gånger med minst ett dygn emellan.

KC-BASERAD

MATT

KC-färg är en mineralisk färg baserad på släckt kalk och vitcement med dolomit som fyllnadsmedel.

Efterbehandling och uttorkning

Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.

Härdningstiden kan variera mellan 3–5 dygn efter sista strykningen och avslutad eftervattning. Arbete sker bäst när temperaturen är mellan 10–20 °C och när luftfuktigheten är hög. Arbeta inte i hög värme, direkt solljus eller vid temperaturer under 5 °C. Detta gäller även under den första veckan efter avslutat arbete.

Lagring och förpackning

Torrt på obruten plastad lastpall, ca 12 månader från produktionsdatum. Produkten levereras i säckar om 20 kg.

Skyddsanvisning och restprodukter

Tomma, rengjorda säckar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, låt härda och deponera som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnet.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Friskrivningsklausul

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

KC-BASERAD

MATT

KC-färg är en mineralisk färg baserad på släckt kalk och vitcement med dolomit som fyllnadsmedel.

Produktspecifikation

Bindemedel	Släckt kalk och vitcement
Ballast	Dolomitmjöl
Vattenbehov	0,8–1,0 l/kg
Pigment	Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment
Materialåtgång	ca 0,6–0,8 kg/m ² (vid två strykningar)
Förvattning	ja
Blandningstid	15 min
Eftervattning	ja