



Produktbeskrivning

Kalkfärg Traditionell Våt är en kalkfärg baserad på släckt kalk med dolomit som fyllnadsmedel.

Användningsområde

Produkten används på underlag putsade med luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och vissa typer av svaga KC-putser, vid renovering och nybyggnationer. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Förbehandling

Temperatur i underlag och lokal ska vara mellan 10–20 °C. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande underlag fuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridar-munstycke. Då underlag, utförande, struktur, etc. påverkar nyans och kulör rekommenderas alltid att ett större prov stryks på fasaden.

Blandning

Kalkfärgen blandas för hand med ca 1,2–1,5 liter vatten (10–13 %) per 12 kg hink. Omröring ska ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent. Vid arbete med pigmenterad Kalkfärg Traditionell Våt på större sammanhängande ytor blandas flera hinkar i ett större kärl för att undvika ev. nyansskillnader. Det är mycket viktigt att den tillsatta vattenmängden samt blandningstiden är helt lika vid varje blandningstillfälle.

Applicering

Applicera ett tunt lager med mjuk kalkborste eller annan mjuk plafondpensel genom kryssstrykning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Underlaget ska även fuktas under arbetets gång, i sådan omfattning att färgen går lätt att applicera och inga penselspår eller tjocka skikt finns i den färdiga målningen. Den här behandlingen utförs normalt två gånger med minst ett dygn emellan.

Efterbehandling och uttorkning

Torktiden varierar beroende på luftfuktighet och temperatur. Vid högre luftfuktighet och/eller lägre temperatur förlängs torkningstiden i motsvarande grad. Ytorna ska skyddas mot för snabb uttorkning. Nymålade ytor ska efterfuktas lätt i några dygn med hjälp av en lågtrycksspruta. Vid ogynnsam väderlek bör lämpliga skyddsåtgärder alltid vidtas (t.ex. regnskydd) för pågående eller nymålade fasadytor. Torktiden varierar mellan 3–5 dygn efter sista strykning och eftervattning. Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän färgen är helt torr.

Lagringstid och förpackning

Lagras frostfritt i väl tillsluten förpackning. Vissa kulörer kan ha begränsad hållbarhet. Skyddas mot stark värme och direkt solljus. Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Produkten levereras i hinkar om 12 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma hinkar lämnas till plaståtervinning. Överblivet material som lagras på rätt sätt kan användas igen. Gammalt material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data

Bindemedel	Släckt kalk
Ballast	Dolomitmjöl
Vattenbehov	1,2–1,5 l/12 kg
Pigment	Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment
Glans	Matt
Materialåtgång (per strykning)	ca 0,4 kg/m ²

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.