

Klisterbruk A (CS IV)

A-BRUK (CS IV)

FIN

HYDROFOBERAT

Klisterbruk A (CS IV) är ett hydrofoberat (vattenavvisande) putsbruk i putsbruksklass A (CS IV) för limning av tilläggsisolering.

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas för fastsättning av isolerskivor av mineralull och cellplast under 50 mm tjocklek tillsammans med en mekanisk infästning. Mekanisk infästning sker när klisterbruket är härdat. Lämplade underlag är betong, lättklinker, lättbetong samt tegel och befintligt putsade ytor. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Förbehandling

Underlag där isolerskiva ska klistras ska vara rent från föroreningar samt löst sittande material. Ytor som berörs av montage ska vara fuktade innan arbetet påbörjas.

Blandning

Torrpulvret blandas maskinellt ca 6 minuter i planblandare med ca 3,6 liter vatten (18 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Bruket går även att blanda i genomströmningsblandare.

Applicering

Putsbruket dras på för hand med tandad spackel med ca 6–10 mm tandning. Arbeta inte med för stora ytor eller i direkt solsken så att bruket bildar skinn på ytan. Bildar bruket skinn på ytan finns ingen vidhäftning kvar och bruk ska då kasseras.

Efterbehandling och uttorkning

Klistrad yta ska vila i 1 dygn innan mekanisk infästning utförs. Skydda arbetsområdet mot temperatur under 5 °C, sol, regn och stark blåst.


Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg.


Skyddsanvisning och restprodukter




Vattenbehov
ca 18 %




Blandningstid
6 min



Användningstid
20 °C
ca 2 tim



Förvattning
24 tim



Eftervattning
72 tim



Combimix[®]

19 december 2022

Klisterbruk A (CS IV)

A-BRUK (CS IV)

FIN

HYDROFOBERAT

Klisterbruk A (CS IV) är ett hydrofoberat (vattenavvisande) putsbruk i putsbruksklass A (CS IV) för limning av tilläggsisolering.

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avlopps nätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.



19 december 2022

Klisterbruk A (CS IV)

A-BRUK (CS IV)

FIN

HYDROFOBERAT

Klisterbruk A (CS IV) är ett hydrofoberat (vattenavvisande) putsbruk i putsbruksklass A (CS IV) för limning av tilläggsisolering.

Produktspecifikation

Tryckhållfasthetsklass	CS IV (enl. EN 998-1)
Brandklass	N/A (enl. EN 998-1)
Beständighet mot frost	God (enl. EN 998-1)
Kapillär vattenabsorption	W 2 (enl. EN 998-1)
Bindemedel	Cement
Kornstorlek	≤ 1 mm
Lufthalt	ca 20 %
Vattenbehov	ca 18 %
Materialåtgång	cellplast ca 4 kg/m ² , mineralull ca 6 kg/m ²
Arbetstemperatur	5–30 °C
Förvattning	24 tim
Blandningstid	6 min
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Börjar härda	ca 3 tim
Eftervattning	72 tim
Tryckhållfasthet 28 dygn	10 MPa
Densitet härdat bruk	ca 1600 kg/m ³

