Combimix Produktdatablad

Murbruk M2,5

M2,5

Cementbaserat murbruk för vanliga murningsarbeten i murbruksklass M2,5 (B). Stenmax 3 mm.

Användningsområde

För murning av lättklinkerblock och enklare tegelmurning där kulörkrav inte finns på murbruket. Används framförallt när murverket ska putsas. Kan användas under och över marknivå, både inom- och utomhus.

Förbehandling

Murstenarna ska vara torra. Vid behov rengör med murtvätt. Syratvättning får inte ske utan att murstenstillverkaren rådfrågas. Kontrollera murstenarnas uppsugningsförmåga. Används produkten vid temperatur under 10 °C ska vinteråtgärder vidtas.

Blandning

Produkten blandas maskinellt 7-10 minuter i tvångsblandare eller 3-4 minuter i snabbgående blandare. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter. Torrpulvret blandas med ca 3 liter vatten (ca 15 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av genomströmningsblandare ska bruk med specialtillsats beställas.

Applicering

Mura med fyllda fogar, stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt uttorkat. För god täthet ska fogarna fyllas helt med bruk. Bruket appliceras för hand. Arbeta inte med för blött bruk. Bruk som börjar hårdna ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 10 °C, sol, regn och stark blåst. Väderskydda mot för snabb uttorkning

Vattenbehov



ca 15 %

Blandningstid



3–15 min

Användningstid



ca 2 tim

Fogtjocklek



10–12 mm

Väderskydd



Murbruk M2,5

M2,5

Cementbaserat murbruk för vanliga murningsarbeten i murbruksklass M2,5 (B). Stenmax 3 mm.

Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avloppsnätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Friskrivningsklausul

Detta produktbladinnehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

Combimix Produktdatablad

Murbruk M2,5

M2,5

Cementbaserat murbruk för vanliga murningsarbeten i murbruksklass M2,5 (B). Stenmax 3 mm.

Produktspecifikation	
Bindemedel	Cement
Fogtjocklek	10–12 mm
Kornstorlek	0–3 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vattenbehov	ca 15 %
Materialåtgång	ca 70 kg/m²
Arbetstemperatur	10–25 °C
Blandningstid	3–15 min
Användningstid	ca 2 tim
Börjar härda	ca 4 tim
Eftervattning	72 tim
Densitet Härdat	1650 kg/m³
Tryckhållfasthetsklass	M2,5 (enl. EN 998-2)
Kloridinnehåll	< 0,1 % (enl. EN 998-2)
Skjuvhållfasthet	> 0,15 N/mm² (enl. EN 998-2)
Brandklass	A1 (enl. EN 998-2)
Beständighet mot frost	God (enl. EN 998-2)
Kapillär vattenabsorption	≤0,4 kg/(m²min0,5) (enl. EN 998-2)