

# Murmørtel M10



Sementbasert murmørtel for muringsarbeid som krever høy slitestyrke M10 (A).

## Bruksområde

Murmørtel klasse M10

## Forarbeid

Mursteinene må være tørre. Rengjør med murvask ved behov. Syrevasking må ikke foregå uten at mursteinsprodusenten rådspørres. Kontroller mursteinenes sugesevne. Ved bruk i under 5 °C må vintertiltak iverksettes.

## Blanding

Produktet blandes maskinelt i 7–10 minutter i tvangsblander eller i 3–4 minutter i hurtiggående blander. Ved bruk av frittfallsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Tørrpulveret blandes med ca. 3,2 liter vann (16 %) per sekk på 20 kg. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av gjennomstrømsblander skal det bestilles mørtel med spesialtilsetning.

## Legging

Mur med fylte fuger og stryk og/eller børst av fugene når mørtelen er relativt tørr. For god tetthet må fugene fylles helt med mørtel. Mørtelen påføres for hånd. Arbeid ikke med for våt mørtel. Mørtel som begynner å stivne må kasseres.

## Etterbehandling og tørking

Beskytt alltid arbeidsflaten i minst tre døgn mot temperaturer under 5 °C, sol, regn og sterk vind. Ettervann alltid i minst tre døgn ved tørt og varmt vær eller sterk vind. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke.

## Lagring og emballasje


Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 20 kg, i storesekk og i bulk.

### Vannbehov




16 %

### Blandetid




3–15 min

### Brukstid



ca. 2 timer

### Fugetykkelse



10–12 mm

### Værbeskyttelse



# Murmørtel M10



Sementbasert murmørtel for muringsarbeid som krever høy slitestyrke M10 (A).

## Sikkerhetsinstrukser og restprodukter

Tomme sekker kan brennes. Tørt pulver som blir til overs kan brukes på nytt dersom det lagres riktig. Herdet materiale deponeres som byggavfall. Produktet må ikke havne i avløpssystemet. Sementen som inngår i produktet er kromatredusert.

## Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av produktark finnes på [www.combimix.no](http://www.combimix.no). Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

## Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

# Murmørtel M10



Sementbasert murmørtel for muringsarbeid som krever høy slitestyrke M10 (A).

## Produktspesifikasjon

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Bindemedel        | Sement                   |
| Fugetykkelse      | 10–12 mm                 |
| Kornstørrelse     | 0–3 mm                   |
| Lufthalt          | ca 18 %                  |
| Vannbehov         | 16 %                     |
| Materialforbruk   | ca. 70 kg/m <sup>2</sup> |
| Arbeidstemperatur | 5–30 °C                  |
| Blandetid         | 3–15 min                 |
| Brukstid          | ca. 2 timer              |
| Begynner å stivne | ca. 4 timer              |
| Eftervattning     | 72 timer                 |
| Tetthet Herdet    | 1650 kg/m <sup>3</sup>   |