Product sheet

Murmørtel M10

Sementbasert murmørtel for muringsarbeid som krever høy slitestyrke M10 (A).

Bruksområde

Murmørtel klasse M10

Forarbeid

Mursteinene må være tørre. Rengjør med murvask ved behov. Syrevasking må ikke foregå uten at mursteinsprodusenten rådspørres. Kontroller mursteinenes sugeevne. Ved bruk i under 10 °C må vintertiltak iverksettes.

Blanding

Produktet blandes maskinelt i 7–10 minutter i tvangsblander eller i 3–4 minutter i hurtiggående blander. Ved bruk av frittfallsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Tørrpulveret blandes med ca. 3,2 liter vann (16 %) per sekk på 20 kg. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av gjennomstrømsblander skal det bestilles mørtel med spesialtilsetning.

Legging

Mur med fylte fuger og stryk og/eller børst av fugene når mørtelen er relativt tørr. For god tetthet må fugene fylles helt med mørtel. Mørtelen påføres for hånd. Arbeid ikke med for våt mørtel. Mørtel som begynner å stivne må kasseres.

Etterbehandling og tørking

Beskytt alltid arbeidsflaten i minst tre døgn mot temperaturer under 10 °C, sol, regn og sterk vind. Ettervann alltid i minst tre døgn ved tørt og varmt vær eller sterk vind. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke.

Lagring og emballasje

Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 20 kg, i storsekk og i bulk.

Vannbehov



16 %

Blandetid



3–15 min

Brukstid



ca. 2 timer

Fugetykkelse



10–12 mm

Værbeskyttelse



Murmørtel M10

Sementbasert murmørtel for muringsarbeid som krever høy slitestyrke M10 (A).

Sikkerhetsinstrukser og restprodukter

Tomme sekker kan brennes. Tørt pulver som blir til overs kan brukes på nytt dersom det lagres riktig. Herdet materiale deponeres som byggavfall. Produktet må ikke havne i avløpssystemet. Sementen som inngår i produktet er kromatredusert.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av produktark finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

Product sheet

Murmørtel M10

Sementbasert murmørtel for muringsarbeid som krever høy slitestyrke M10 (A).

Produktspesifikasjon	
Bindemedel	Sement
Fugetykkelse	10–12 mm
Kornstørrelse	0–3 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vannbehov	16 %
Materialforbruk	ca. 70 kg/m²
Arbeidstemperatur	10–25 °C
Blandetid	3–15 min
Brukstid	ca. 2 timer
Begynner å stivne	ca. 4 timer
Eftervattning	72 timer
Tetthet Herdet	1650 kg/m³