

Combimix produktblad

PP 600 Primer

Produktgruppe: Gulv
Dato: 2019-11-20
Side: 1(1)



Produktbeskrivelse

PP 600 er en primerdispersion med høj alkaliebestandighed kan anvendes på alle typer underlag.

Anvendelsesområde

PP 600 anvendes til priming (forbehandling) af gulve ved anvendelse af gulvprodukter fra Combimix. Primeren er særdeles alkaliebestandig. Primeren sikrer vedhæftning til den overfladen, som skal spartles. Primeren danner også en film, der mindsker risikoen for dannelse af luftbobler i spartelmassen.

Forbehandling

Underlaget skal være ren og frit for støv, cementflager, fedt og andre forureninger, der kan forhindre PP 600 i at opnå optimal vedhæftelse til underlaget. I forbindelse med primerens filmdannelse må underlagets temperatur ikke komme under 10 °C. Det bedste resultat opnås ved en temperatur i arbejdslokalet mellem 10–25 °C. Luften i lokalet bør have en relativ fugtighed (RH) under 80 %.

Blanding

PP 600 blandes til den rette koncentration i en blandingsbeholder. Læs primerens vejledning på emballagen for at få det rette blandingsforhold. Vand-primer-opløsningen blandes let under omrøring. Sørg altid for god ventilation ved arbejde med primer, da dette fremskynder tørringen.

Udlægning

Primeropløsningen fordelt jævnt på gulvet og børstes derefter ind i underlaget med en blød børste. Undgå små søer af primer. Ved lægning af gulvpartel i to lag skal der altid primes mellem lægningerne. På sugende underlag bør primingen udføres af to omgange, hvor den første priming spædes 1:5 og den anden 1:3. Første priming behøver ikke tørre, før andet primerlag påføres. På normale betonoverflader er det normalt tilstrækkeligt med en enkel priming, hvor primerne spædes 1:3. På underlag, som ikke er sugende, spædes primerne 1:1 og derudover børstes tørt spartlingspulver ind i primerne og tørre der. Eventuel spild rengøres med det samme med vand. Værktøj og maskiner rengøres umiddelbart efter med vand.

Efterbehandling og udtørring

Primeren skal være tør, før spartlingsarbejdet påbegyndes. Spartlingen skal udføres inden for 72 timer.

Opbevaring og emballage

Opbevares frostfrit. Opbevaringstiden er 12 måneder fra fremstillingsdatoen i uåbnet original emballage. PP 600 leveres i 1 -, 5 - eller 20-liters beholder.

Restprodukter og beskyttelseanvisning

Tøm og rengør emballager er sorteret som plastik. Produktet må ikke hældes i afløb.

Dokument om sundhed, miljø, sikkerhed samt teknisk service

Gældende version af produktblad præsenteres på www.combimix.dk. Tidligere opdaterede eller daterede versioner er ikke gyldige. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores salgsorganisation.

Blandningsvejledning

Underlag	Blandningsforhold PP 600/vand	PP 600/udledning ca. l/m ²
Beton	1:3	0,15
Letbeton	1:3	0,15
Træ, linoleum, gulvgips	5:1	0,25
Homogen PVC	1:1 + tørrpulver*)	0,20
Marmor, klinker, sten, farve	1:1 + tørrpulver*)	0,20
Tørre, stærkt sugende overflader	1:5 + 1:3	0,20
Industrigulv (CM Bas 900)	1:5 + 1:3	0,20

*) Tørt spartlingspulver stros i den våde, primede overflade og børstes ind i underlaget og tørrer fast.

Dette produktblad indeholder generelle anvisninger. Produktet kan anvendes under en række skiftende forhold og forudsætninger. Combimix er ikke ansvarlig for opbevaring, anvendelse i konstruktion, bearbejdning eller udførelse, virkning i forbindelse med andre produkter, anvendelse betinget af lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix er heller ikke ansvarlig, hvis ovennævnte oplysninger fejlforklæres eller fraviges af brugeren.

