

PP 600 Primer

VÄTSKEFORM

PP 600 är en dispersionsprimer med hög alkaliebeständighet avsedd för alla typer av underlag.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan hindra PP 600 från att få fullgod vidhäftning till underlaget. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte understiga 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Luften i lokalen bör ha en relativ fuktighet (RF) understigande 80 %.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

Blandning

PP 600 blandas till rätt koncentration i ett blandningskärl. För att få rätt blandningsförhållande läs primerguiden på förpackningen eller här intill. Lösningen vatten/primer blandas lätt under omrörning. Sörj alltid för en god ventilation vid primningsarbete då det påskyndar uttorkningen.

Applicering

Primerlösningen fördelas jämnt över golvytan och borstas därefter in i underlaget med en mjuk borste. Undvik pölbildning. Vid läggning av golvspackel i två skikt ska alltid primning utföras mellan läggningarna. På sugande underlag bör primningen utföras i två omgångar, där första primningen spädes 1:5 och den andra 1:3. Första primningen behöver inte torka innan primning två utföres. På normala betongytor räcker det normalt med en primning, där primern spädes 1:3. På underlag som inte är sugande spädes primern 1:1 och dessutom borstas torrt spackelpulver in i primern och får torka fast. Eventuellt spill rengörs omedelbart med vatten. Verktyg och maskiner rengörs omedelbart med vatten.

PP 600 Primer

VÄTSKEFORM

PP 600 är en dispersionsprimer med hög alkaliebeständighet avsedd för alla typer av underlag.

Efterbehandling och uttorkning

Innan spackelarbetet påbörjas ska primern vara torr.
Spackling bör utföras inom 72 timmar.

Förvaring av förpackning

Förvaras frostfritt. Lagringstiden är 12 månader i
oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum.
Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. PP 600
levereras i 1-, 5- eller 20-liters dunk.

Skyddsanvisning och restprodukter

Tomma och rengjorda förpackningar sorteras som
plast. Produkten får inte tappas i avloppsnät.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument
presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade
och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer
information kontakta vår säljorganisation.

PP 600 Primer

VÄTSKEFORM

PP 600 är en dispersionsprimer med hög alkaliebeständighet avsedd för alla typer av underlag.

Produktspecifikation

Underlag	Blandning PP 600/vatten
Arbetstemperatur	10–25 °C