

PP 600 Primer

VÆSKEFORM

PP 600 er en primerdispersion med høy alkaliebestandighet beregnet for alle typer overflater.

Förbehandling

pdf-disclaimer

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre at PP 600 får fullgod vedheftning til underlaget. Av hensyn til primerens filmdannelse må ikke underlagets temperatur være under 10 °C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10–25 °C. Luften i lokalet bør ha en relativ fuktighet (RH) under 80 %.

Blandning

PP 600 blandes til rett konsentrasjon i blandekar. For å få riktig blandingsforhold leses primerveiledningen på emballasjen. Løsningen vann-primer blandes lett under omrøring. Sørg alltid for god ventilasjon ved grunningsarbeid, det fremskynder tørkingen.

Applicering

Primerløsningen fordeles jevnt over gulvflaten og børstet deretter inn i underlaget med en myk børste. Unngå pøldannelse. Ved legging av gulvsparkel i to lag må alltid grunning utføres mellom leggingene. På sugende underlag bør grunningen utføres i to omganger, den første spes 1:5 og den andre 1:3. Den første grunningen trenger ikke å tørke før den andre utføres. På normale betongoverflater holder det vanligvis med én grunning, der primeren spes 1:3. På underlag som ikke er sugende spes primeren 1:1 og i tillegg børstes tørt sparkelpulver inn i primeren og får tørke fast. Søl rengøres umiddelbart med vann. Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart med vann.

PP 600 Primer

VÆSKEFORM

PP 600 er en primerdispersion med høy alkaliebestandighet beregnet for alle typer overflater.

Efterbehandling och uttorkning

Før sparklingen påbegynnes skal primeren være tørr. Underlaget må sparkles innen 72 timer.

Förvaring av förpackning

Oppbevares frostfritt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjonsdatoen. PP 600 leveres i 1-, 5- eller 20-liters beholder.

Skyddsanvisning och restprodukter

Tom og ren emballasje gitt til forbrenning. Ubrukte materialer blir lagret for senere bruk, eller blandet med vann og sparkel og tillates å herde. Deretter kan avhendes som byggavfall. Produktet må ikke tømmes i avløpsnett.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gjeldende versjon av de relaterte produkt dokumenter finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

8 november 2025



PP 600 Primer

VÆSKEFORM

PP 600 er en primerdispersion med høy alkaliebestandighet beregnet for alle typer overflater.

Produktspekifikation

Underlag	Blandning PP 600/vatten
Arbeidstemperatur	10–25 °C