Product sheet

# Pussmørtel B Hand (CS III)

CS III | FIN | HÅNDPÅFØRING | KC-BASERTE

Pussmørtel B Hand (CS III) er en pussmørtel i pussmørtelklasse B (CS III). Tilpasset før håndpåføring. Steinmax 1 mm.

## Bruksområde

For puss på grunning eller på grovpusset overflate. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs vid renovering eller nybygg. Pussmørtelen benyttes som sluttpuss ved reparasjon eller ny puss før overflatebehandling.

## Forarbeid

Oppbevar tørrmørtel slik at det holder over 10 °C før bruk. Ved bruk i under 10 °C må vintertiltak iverksettes. Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan start. Sugende underlag fuktes dagen før og eventuellt før påføring med vannslang med fint spredermunnstykke.

## Blanding

Tørrpulveret blandes maskinelt i ca. 7 minutter i tvangsblander, eller i 3–4 minutter i hurtiggående blander med ca. 3,6 liter vann (18 %) pr 20 kg sekk. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av frittfallsblander bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Gjennomstrømsblander anbefales ikke.

## Legging

Pussmørtelen påføres for hånd med en maksimal tykkelse på 5 mm pr. påføring. Underlaget det skal legges på skal alltid være fuktig. Hver påføring skal tørke og forvannes før neste påføring utføres.

## Etterbehandling og tørking

Ferdig pusset flate skal ettervannes i minst 3 døgn. Dette for og hindre hård opptørk, svinn og rissdannelser. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke. Fasaden skal beskyttes mot regn og lav temperatur i minst 14 dager etter at arbeidet er utført. Tørketiden kan variere avhengig av vær, og fukt i underlaget. Utførende må selv forsikre seg om at underlaget er tørt før videre behandling skal utføres.

Vannbehov

**ca 18 %**

Blandetid



**3–15 min**

Brukstid

**ca 2 timer**

Værbeskyttelse

Product sheet

# Pussmørtel B Hand (CS III)

CS III | FIN | HÅNDPÅFØRING | KC-BASERTE

Pussmørtel B Hand (CS III) er en pussmørtel i pussmørtelklasse B (CS III). Tilpasset før håndpåføring. Steinmax 1 mm.

## Lagring og emballasje

Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 20 kg og i storsekk.

## Sikkerhetsinstrukser og restprodukter

Tomme sekker kan brennes. Tørt pulver som blir til overs kan brukes på nytt dersom det lagres riktig. Herdet materiale deponeres som byggavfall. Produktet må ikke havne i avløpssystemet.Sement som inngår i produktet er kromatredusert.

## Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av produktark finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

## Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

Product sheet

# Pussmørtel B Hand (CS III)

CS III | FIN | HÅNDPÅFØRING | KC-BASERTE

Pussmørtel B Hand (CS III) er en pussmørtel i pussmørtelklasse B (CS III). Tilpasset før håndpåføring. Steinmax 1 mm.

| Produktspesifikasjon | |
|---|---|
| Bindemedel | Kalk/Sement |
| Tykkelse per markering | 3–5 mm |
| Tykkelse (maks.) | 5 mm |
| Kornstørrelse | ≤ 1 mm |
| Lufthalt | ca 18 % |
| Vannbehov | ca 18 % |
| Materialforbruk | ca 1,6 kg/m²/mm |
| Arbeidstemperatur | 10–25 °C |
| Förvattning | 24 timer |
| Blandetid | 3–15 min |
| Brukstid | ca 2 timer |
| Begynner å stivne | ca 4 timer |
| Eftervattning | 72 timer |
| Trykkstyrke 28 dager | 3,5–7,5 MPa |
| Tetthet Herdet | ca 1600 kg/m³ |
| Trykkfasthetsklasse | CS III (iht. EN 998-1) |
| Brannklasse | A1 (iht. EN 998-1) |
| Frostbestandighet | God (iht. EN 998-1) |
| Kapillær vannabsorpsjon | W 0 (iht. EN 998-1) |