

Pussmørtel C Grov (CS II)



CS II

GROV

KC-BASERTE

PUMPBART

Pussmørtel C Grov (CS II) er en pumpbar pussmørtel i pussmørtelklasse C (CS II). Stenmax 3 mm.

Användningsområde

Pussmørtelen benyttes til puss ved rehabilitering/nybygg i kombinasjon med en grunningsmørtel på tunge veggen bygging. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs. Produktet inkludert også som en del i pusskonsept Combi-Tradition og Combi-Tradition ROT.

Förbehandling

Oppbevar tørrmørtel slik at det holder over 5 °C før bruk. Ved bruk i under 5 °C må vintertiltak iverksettes. Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan start. Sugende underlag fuktes dagen før og eventuelt før påføring med vannslange med fint spredermunnstykke. Puss på lettbetong skal underlaget alltid grunnes med Grunning Grå A Anl (CS IV). Ved pumping med pussprøyte bør det utføres en funksjonstest før arbeidet påbegynnes, med tanke på slangelengde og ytre forhold. Ved pumping skal slangen smøres med murkalk som blandes til en vellignende konsistens.

Blandning

Tørrpulveret blandes maskinelt i ca. 7 minutter i tvangsblender, eller i 3–4 minutter i hurtiggående blender med ca. 3,6 liter vann (18 %) pr 20 kg sekk. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av frittfallsblender bør blandingstiden være ca. 15 minutter.


Applicering

Mørtelen påføres med skje eller med pussprøyte som har en slangediameter på Ø 25–32 mm. Mørtelen legges på med en tykkelse på maks. 10 mm. pr. påføring. Underlag som skal pusses skal alltid være svaktsugende. Hvert lag skal herdne før overflaten fuktes på nytt før neste påføring.


Vannbehov

**ca 18 %**

Blandetid

**3–15 min**

Brukstid

**ca 2 timer**

Pussmørtel C Grov (CS II)



CS II

GROV

KC-BASERTE

PUMPBART

Pussmørtel C Grov (CS II) er en pumpbar pussmørtel i pussmørtelklasse C (CS II). Stenmax 3 mm.

Efterbehandling och uttorkning

Ferdig pusset flate skal ettervannes i minst 3 døgn. Dette for og hindre hård opptørk, svinn og rissdannelser. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke. Fasaden skal beskyttes mot regn og lav temperatur i minst 14 dager etter at arbeidet er utført. Tørketiden kan variere avhengig av vær, og fukt i underlaget. Utførende må selv forsikre seg om at underlaget er tørt før videre behandling skal utføres.

Förvaring av förpackning

Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i i sekker på 20 kg. og i storsekk.

Skyddsanvisning och restprodukter

Tomme sekker kan brennes. Tørt pulver som blir til overs kan brukes på nytt dersom det lagres riktig. Herdet materiale deponeres som byggavfall. Produktet må ikke havne i avløpssystemet. Sement som inngår i produktet er kromatredusert.

Dokument om h lsa, milj , s kerhet samt teknisk service

Gjeldende versjon av produktark finnes p  www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen v r hvis du vil ha mer informasjon.

Disclaimer

pdf-disclaimer

Pussmørtel C Grov (CS II)



CS II

GROV

KC-BASERTE

PUMPBART

Pussmørtel C Grov (CS II) er en pumpbar pussmørtel i pussmørtelklasse C (CS II). Stenmax 3 mm.

Produktspecifikation

Bindemedel	Kalk/Sement
Tykkelse per markering	5–10 mm
Kornstørrelse	≤ 3 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vannbehov	ca 18 %
Materialforbruk	ca 1,6 kg/m ² /mm
Arbeidstemperatur	5–30 °C
Förvattnings	24 timer
Blandetid	3–15 min
Brukstid	ca 2 timer
Begynner å stivne	ca 4 timer
Eftervattnings	72 timer
Trykkstyrke 28 dager	1,5–5,0 MPa
Tetthet Herdet	ca 1600 kg/m ³
Trykkfasthetsklasse	CS II (iht. EN 998-1)
Brandklass	A1 (iht. EN 998-1)
Beständighet mot frost	God (iht. EN 998-1)
Kapillær vannabsorpsjon	W 0 (iht. EN 998-1)