

Pussmørtel C Hand (CS II)



CS II

FIN

HÅNDPÅFØRING

KC-BASERTE

Pussmørtel C Hand (CS II) er en pussmørtel i pussmørtelklasse C (CS II). Tilpasset før håndpåføring. Steinmax 1 mm.

Bruksområde

For puss på grunning eller på grovpusset overflate. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs ved renovering eller nybygg. Pussmørtelen benyttes som slutt puss ved reparasjon eller ny puss før overflatebehandling.

Forarbeid

Oppbevar tørrmørtel slik at det holder over 5 °C før bruk. Ved bruk i under 5 °C må vintertiltak iverksettes. Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan start. Sugende underlag fuktes dagen før og eventuelt før påføring med vannslang med fint spredermunnstykke.

Blanding

Tørrpulveret blandes maskinelt i ca. 7 minutter i tvangsblender, eller i 3-4 minutter i hurtiggående blender med ca. 3,6 liter vann (18 %) pr 20 kg sekk. Dette gir ca. 12,8 liter ferdig mørtel. Ved bruk av frittfallsblender bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Gjennomstrømsblender anbefales ikke.

Legging

Pussmørtelen påføres for hånd med en maksimal tykkelse på 5 mm pr. påføring. Underlaget det skal legges på skal alltid være fuktig. Hver påføring skal tørke og forvannes før neste påføring utføres.

Etterbehandling og tørking


Ferdig pusset flate skal ettervannes i minst 3 døgn. Dette for og hindre hård opptørk, svinn og rissdannelser. Bruk vannslange med fint spredermunnstykke. Fasaden skal beskyttes mot regn og lav temperatur i minst 14 dager etter at arbeidet er utført. Tørketiden kan variere avhengig av vær, og fukt i underlaget. Utførende må selv forsikre seg om at underlaget er tørt før videre behandling skal utføres.

Vannbehov




ca 18 %

Blandetid



3-15 min

Brukstid



ca 2 timer

Værbeskyttelse



Pussmørtel C Hand (CS II)



CS II

FIN

HÅNDPÅFØRING

KC-BASERTE

Pussmørtel C Hand (CS II) er en pussmørtel i pussmørtelklasse C (CS II). Tilpasset før håndpåføring. Steinmax 1 mm.

Lagring og emballasje

Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 20 kg og i storekk.

Sikkerhetsinstrukser og restprodukter

Tomme sekker kan brennes. Tørt pulver som blir til overs kan brukes på nytt dersom det lagres riktig. Herdet materiale deponeres som byggavfall. Produktet må ikke havne i avløpssystemet. Sement som inngår i produktet er kromatredusert.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av produktark finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

Pussmørtel C Hand (CS II)



CS II

FIN

HÅNDPÅFØRING

KC-BASERTE

Pussmørtel C Hand (CS II) er en pussmørtel i pussmørtelklasse C (CS II). Tilpasset før håndpåføring. Steinmax 1 mm.

Produktspesifikasjon

Bindemedel	Kalk/Sement
Tykkelse per markering	3–5 mm
Tykkelse (maks.)	5 mm
Kornstørrelse	≤ 1 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vannbehov	ca 18 %
Materialforbruk	ca 1,6 kg/m ² /mm
Arbeidstemperatur	5–30 °C
Förvattning	24 timer
Blandetid	3–15 min
Brukstid	ca 2 timer
Begynner å stivne	ca 4 timer
Eftervattning	72 timer
Trykkstyrke 28 dager	1,5–5,0 MPa
Tetthet Herdet	ca 1600 kg/m ³
Trykkfasthetsklasse	CS II (iht. EN 998-1)
Brannklasse	A1 (iht. EN 998-1)
Frostbestandighet	God (iht. EN 998-1)
Kapillær vannabsorpsjon	W 0 (iht. EN 998-1)