

# Putsbruk B Fin (CS III)

B-BRUK (CS III)

FIN

KC-BASERAT

PUMPBART

Putsbruk B Fin (CS III) är ett pumpbart putsbruk i putsbruksklass B (CS III) . Stenmax 1 mm.

## Användningsområde

För putsning på redan grundade eller grovputsade ytor. Produkten kan användas både inom- och utomhus vid renovering eller nyproduktion. Putsbruk fin används generellt som sista putsskikt vid reparation eller nyputs på fasad innan färgning. Produkten ingår även som en del i putskoncept Combimix Tradition och Rot Tradition.

## Förbehandling

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 °C före användning. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande underlag fuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridarmunstycke. Vissa underlag ska tunngrundas med grundningsbruk före tjockputspåslag. Detta sker dagen före tjockputspåslaget. Vid pumpning med putsspruta bör ett funktionstest utföras före putsstart, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden. Vid pumpning ska slang smörjas med murkalk som blandas upp till en vällingliknande konsistens.

## Blandning


Torrpulvret blandas maskinellt ca 7 minuter i tvångsblandare eller 3–4 minuter i snabbgående blandare med ca 3,6 liter vatten (18 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter.

### Vattenbehov




ca 18 %

### Blandningstid



3–15 min

### Användningstid



ca 2 tim

# Putsbruk B Fin (CS III)

B-BRUK (CS III)

FIN

KC-BASERAT

PUMPBART

Putsbruk B Fin (CS III) är ett pumpbart putsbruk i putsbruksklass B (CS III) . Stenmax 1 mm.

## Applicering

Produkten appliceras för hand med putslev eller med putspruta som har en slang dimension på Ø 25–32 mm. Bruket appliceras med en max tjocklek på 5 mm per påslag. Underlag som ska appliceras ska alltid vara fuktigt. Varje påslag ska ha torkat och förfuktats innan nästa påslag utförs.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

## Efterbehandling och uttorkning

Färdig putsyta ska hållas fuktig i minst 3 dygn från färdigställande för att minimera sprickbildning i putsskiktet. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Fasaden ska också skyddas mot nederbörd och kyla i minst 14 dygn efter utfört arbete. Uttorkningstiden kan variera beroende av väder och fukt i underliggande material. Utförare ska fastställa att fasad är genomtorr innan arbete med ytskikt utförs.

## Förvaring av förpackning

Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

# Putsbruk B Fin (CS III)

B-BRUK (CS III)

FIN

KC-BASERAT

PUMPBART

Putsbruk B Fin (CS III) är ett pumpbart putsbruk i putsbruksklass B (CS III) . Stenmax 1 mm.

## Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdad material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avloppsnätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

# Putsbruk B Fin (CS III)

B-BRUK (CS III)

FIN

KC-BASERAT

PUMPBART

Putsbruk B Fin (CS III) är ett pumpbart putsbruk i putsbruksklass B (CS III) . Stenmax 1 mm.

## Produktspecifikation

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Bindemedel                | Kalk/Cement                  |
| Tjocklek per påslag       | 3–5 mm                       |
| Kornstorlek               | ≤ 1 mm                       |
| Lufthalt                  | ca 18 %                      |
| Vattenbehov               | ca 18 %                      |
| Materialåtgång            | ca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| Arbetstemperatur          | 5–30 °C                      |
| Förvattning               | 24 tim                       |
| Blandningstid             | 3–15 min                     |
| Användningstid            | ca 2 tim                     |
| Börjar härda              | ca 4 tim                     |
| Eftervattning             | 72 tim                       |
| Tryckhållfasthet 28 dygn  | 3,5–7,5 MPa                  |
| Densitet Härdad           | ca 1600 kg/m <sup>3</sup>    |
| Tryckhållfasthetsklass    | CS III (enl. EN 998-1)       |
| Brandklass                | A1 (enl. EN 998-1)           |
| Beständighet mot frost    | God (enl. EN 998-1)          |
| Kapillär vattenabsorption | W 1 (enl. EN 998-1)          |