

Putsbruk C Hand (CS II)

C-BRUK (CS II)

FIN

HANDAPPLICERING

KC-BASERAT

Putsbruk C Hand (CS II) är ett putsbruk i putsbruksklass C (CS II). Anpassat för handapplicering. Stenmax 1 mm.

Användningsområde

För putsning på redan grundade eller grovputsade ytor. Produkten kan användas både inom- och utomhus vid renovering eller nyproduktion. Putsbruket används generellt som sista putsskikt vid reparation eller nyputs på fasad innan färgning.

Förbehandling

Förvara torrbruket så det håller över 5 °C före användning. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande underlag fuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridarmunstycke.

Blandning

Torrpulvret blandas maskinellt ca 7 minuter i tvångsblandare eller 3–4 minuter i snabbgående blandare med ca 3,6 liter vatten (18 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter. Genomströmningsblandare rekommenderas ej.

Applicering


Putsbruket appliceras för hand med en max tjocklek på 5 mm per påslag. Underlag som ska appliceras ska alltid vara fuktigt. Varje påslag ska ha torkat och förfuktats innan nästa påslag utförs.

Vattenbehov




ca 18 %

Blandningstid



3–15 min

Användningstid



ca 2 tim

Putsbruk C Hand (CS II)

C-BRUK (CS II)

FIN

HANDAPPLICERING

KC-BASERAT

Putsbruk C Hand (CS II) är ett putsbruk i putsbruksklass C (CS II). Anpassat för handapplicering. Stenmax 1 mm.

Efterbehandling och uttorkning

Färdig putsyta ska hållas fuktig i minst 3 dygn från färdigställande för att minimera sprickbildning i putsskiktet. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Fasaden ska också skyddas mot nederbörd och kyla i minst 14 dygn efter utfört arbete. Uttorkningstiden kan variera beroende av väder och fukt i underliggande material. Utförare ska fastställa att fasad är genomtorr innan arbete med ytskikt utförs.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vankrats eller frångåtts av användaren.

Förvaring av förpackning

Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avlopps nätet. Cement som ingår i produkten är kromat reducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Putsbruk C Hand (CS II)

C-BRUK (CS II)

FIN

HANDAPPLICERING

KC-BASERAT

Putsbruk C Hand (CS II) är ett putsbruk i putsbruksklass C (CS II). Anpassat för handapplicering. Stenmax 1 mm.

Produktspecifikation

Bindemedel	Kalk/Cement
Tjocklek per påslag	3–5 mm
Tjocklek (max)	5 mm
Kornstorlek	≤ 1 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vattenbehov	ca 18 %
Materialåtgång	ca 1,6 kg/m ² /mm
Arbetstemperatur	5–30 °C
Förvattning	24 tim
Blandningstid	3–15 min
Användningstid	ca 2 tim
Börjar härda	ca 4 tim
Eftervattning	72 tim
Tryckhållfasthet 28 dygn	1,5–5,0 MPa
Densitet Härdad	ca 1600 kg/m ³
Tryckhållfasthetsklass	CS II (enl. EN 998-1)
Brandklass	A1 (enl. EN 998-1)
Beständighet mot frost	God (enl. EN 998-1)
Kapillär vattenabsorption	W 0 (enl. EN 998-1)