Product sheet

Stolpebetong

HURTIGHERDENDE SPECIALSEMENT

Stolpebetong er en blandingsfri betong som brukes til lettere innstøpinger som f.eks. stolper til gjerder, postkasser, tørkestativer og lignende.

Bruksområde

Produktet brukes til lettere innstøpinger som f.eks. stolper til gjerder, postkasser, tørkestativer og lignende. Vær oppmerksom på at dette ikke er konstruksjonsbetong. OBS! Støperør skal ikke brukes.

Forarbeid

For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10 og 25 °C. Oppbevar tørrmørtel og annet materiale slik at det holder over 10 °C før bruk. Ved lavere temperaturer enn 5 °C stopper tilveksten av trykkfasthet. Ved bruk under 5 °C må vintertiltak iverksettes. Grav et hull som er minst 30 cm dypt og har en diameter som er minst 20 cm større enn gjenstanden som skal støpes inn.

Blanding

Produktet skal ikke blandes.

Legging

Sett i gjenstanden som skal støpes ned i hullet. Hell i tørrpulveret rundt gjenstanden og fest den ved å tråkke forsiktig rundt den. Hell den beregnede mengden vann på tørrpulveret, men ikke raskere enn at vannet rekker å suges opp. Avhengig av temperaturen vil mørtelen begynne å herde etter 2–15 min.

Etterbehandling og tørking

Ettervann støpen rikelig det første døgnet.

Lagring og emballasje

Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 12 måneder fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 20 kg, i storsekk og i bulk.

Vannbehov



3,0 liter/20 kg

Brukstid



ca 2 min

Eftervattning



24 timer

Værbeskyttelse



Product sheet

Stolpebetong

HURTIGHERDENDE SPECIALSEMENT

Stolpebetong er en blandingsfri betong som brukes til lettere innstøpinger som f.eks. stolper til gjerder, postkasser, tørkestativer og lignende.

Sikkerhetsinstrukser og restprodukter

Plastsekk: Tomme, rensede sekker kan leveres inn til gjenvinning. Papirsekk: Tomme emballasjer sorteres som restavfall. Tørt pulver som blir til overs kan brukes på nytt dersom det lagres riktig. Herdet materiale deponeres som byggavfall. Produktet må ikke havne i avløpssystemet. Sementen som inngår i produktet er kromatredusert.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av produktark finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

Product sheet

Stolpebetong

HURTIGHERDENDE SPECIALSEMENT

Stolpebetong er en blandingsfri betong som brukes til lettere innstøpinger som f.eks. stolper til gjerder, postkasser, tørkestativer og lignende.

Produktspesifikasjon	
Bindemedel	Specialsement
Kornstørrelse	≤ 12 mm
Vannbehov	3,0 liter/20 kg
Materialforbruk	20 kg gir ca. 10 liter
Arbeidstemperatur	10–25 °C
Förvattning	nej
Brukstid	ca 2 min
Begynner å stivne	ca 2–15 min
Eftervattning	24 timer
Maling	grå
Trykkfasthetsklasse	ca 10 MPa